

Gel Decapante y Pasivante

Para acero inoxidable



Especificaciones

Restaura la superficie del acero inoxidable dañada por los procesos de soldadura. Este Gel remueve manchas producidas por temperatura, óxidos y suciedades que pueden causar la corrosión.

El Gel Decapante produce mejores resultados que otros tratamientos mecánicos como el pulido o lijado, debido a que no daña la superficie del acero.

Permite la regeneración inmediata de la película pasiva en el metal, protegiendo el acero inoxidable.

Su presentación en gel es ideal para la aplicación en superficies verticales o inclinadas, debido a que el tiempo de contacto con la superficie es mayor.

Cumple con las exigencias de la AWS (AMERICAN WELDING SOCIETY) y Normas ASTM.

Rendimiento Aproximado

1,2 kg rinde 200 m lineales (7-10 m² aprox.)

Forma de Aplicación

- Aplique con brocha
- Deje actuar el producto sobre la superficie de 5 a 15 minutos
- Retire los residuos con paño
- Enjuague bien con agua y seque
- Repita el proceso si es necesario



Presentaciones

150 gr, 300 gr, 600 gr, 1.200 gr

Almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco, seco y lejos de la luz del sol.

Precauciones

- Utilice equipo de protección adecuado: Guantes de caucho y gafas de seguridad.
- Mantenga el envase cerrado mientras no esté en uso.
- Producto de uso industrial. Mantener fuera del alcance de niños.

PROTECCIÓN PERSONAL



La información contenida en esta ficha técnica se suministra a título indicativo y no supone garantía alguna de nuestra parte en lo que se refiere al uso y métodos de empleo del producto, que son responsabilidad única de los usuarios.

ventasosporte@quimicoserco.com
comercial@quimicoserco.com

Producto Fabricado por QUÍMICOS ERCO
www.quimicoserco.com
Diagonal 40 # 32 - 93 (Int. 105) Itagüí - Antioquia
Teléfono: (4) 377 40 79 / (4) 304 30 34
Celular: 311 633 29 11 / 300 300 2509